

4 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бессонов И.В. лаб. №12 НИИСФ., к.т.н., в.н.с.,
Алехин С.В. Центр фасадных систем, Генеральный директор
сайт: **www.centre-fasade.ru**

СТОЙКОСТИ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ «МОКРОГО» ТИПА К ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

Системы теплоизоляции «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем в последние годы получили большое распространение на территории России. При строительстве новых зданий и сооружений, а так же при реконструкции используется большое количество систем, которые прошли необходимые лабораторные испытания, оценку пригодности и получили Техническое свидетельство РОССТРОЯ России. Такие системы являются сложным комплексным инженерным сооружением. В своем составе они содержат большое количество различных компонентов, согласованная работа которых определяет их долговечность и длительность безаварийной работы.

Комплексная работа материалов с определенными заданными свойствами является решающим звеном при формировании технических и технологических решений. Обязательным условием применения таких систем является наличие правильной технической документации, жесткое соблюдение заложенных требований в процессе монтажа, правильная привязка разработанных узлов к конструкциям и элементам здания.

Основным элементом таких систем, отвечающим за теплозащиту наружных стен здания является теплоизоляционный слой. В существующей практике в качестве теплоизоляционного материала на территории России получили широкое распространение минераловатные плиты на основе базальтового связующего, а так же плиты на основе вспененных полистиролов. В отдельных частях здания, таких как цоколи и места с постоянным скоплением и удержанием воды используются плиты из полистиролов, полученные методом экструзии.

На данный исторический момент, существующая нормативная документация не отражает всех нюансов применения и производства таких материалов. Например, в ней полностью отсутствуют нормативы по долговечности таких изделий, срокам службы и эксплуатационным требованиям в различных климатических условиях России.

В лаборатории НИИСФ проведена научно-исследовательская работа, направленная на изучение свойств многослойной конструкции, с использованием теплоизоляционных материалов различных типов. Фрагменты теплоизоляционных систем «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем, в которых в качестве теплоизоляционной плиты были представлены четыре различных типа материала, подвергались циклическим температурно-влажностным воздействиям. В качестве теплоизоляционных материалов испытывались: минераловатная плита на основе базальтового волокна, экструдированный полистирол, блочный пенополистирол (ПСБС), пеностекло.



образец минераловатной плиты



образец пеностекла



образец блочного пенополистирола (ПСБ-С 25)



образец эструдированного пенополистирола

В процессе исследований оценивалась способность сохранения теплозащитных свойств, прочностных свойств конструкции при знакопеременных циклических воздействиях, способность согласованной работы с нанесенным армированным слоем с интегрированной стеклотканевой щелочестойкой сеткой и декоративным покрытием. Также при проведении исследования оценивалась совместная работа с установленным дюбельным креплением и герметизирующими материалами.

Необходимо отметить, что результаты данного исследования не подменяют существующие требования и разработанные нормативные документы, как по отдельным видам материалов, так и по системам теплоизоляции «мокрого» типа в целом. Данная работа направлена, как уже отмечалось выше, на прогнозирование эксплуатационных характеристик и параметров различных типов теплоизоляционных материалов, а также на оценку их долговечности.

Используемая методика основана на создании условий искусственного старения образцов в условиях циклических температурно-влажностных воздействий с регистрацией физико-технических характеристик исследуемых материалов. Исследования проводились на холодильно-дождевальной установке «Термоизоляция ХДУ-0,2» (свид. пов. ? 12674 ФГУ РОСТЕСТ-МОСКВА), снабженной поворотной обоймой, в которую были установлены исследуемые элементы стеновых конструкций.

Процесс подготовки фрагментов состоял из устройства кирпичной кладки, приклеивания образцов на основание, закрепления теплоизоляционных материалов тарельчатыми дюбелями, нанесения штукатурного армированного слоя с утопленной в него стеклотканевой щелочестойкой сеткой, нанесения грунтовочного слоя на водной основе, нанесения декоративного покрытия в виде однородно-шероховатой минеральной декоративной штукатурки с последующей герметизацией мест примыкания к строительным конструкциям. При подготовке фрагментов наружного утепления «мокрого» типа с тонким штукатурным слоем были использованы материалы системы теплоизоляции, прошедшей необходимый комплекс испытаний и имеющей Техническое свидетельство РОССТРОЯ России с привлечением аттестованных специалистов для её устройства.



Подготовка фрагментов системы теплоизоляции к испытаниям. Этапы подготовки:
изготовление кирпичной кладки, приклеивание образцов каждого вида теплоизоляции, закрепление образцов тарельчатыми дюбелями, нанесение штукатурного армирующего слоя с утопленной стеклотканевой щелочестойкой сеткой, грунтование поверхности, нанесение декоративного покрытия, герметизация мест примыкания.

Цикл испытаний состоял из орошения водой поверхности смонтированных фрагментов при $t=+180^{\circ}\text{C}$ в течении 0,5 часа, замораживания при температуре $t=-20\pm 20^{\circ}\text{C}$ в течении 3 часов, и оттаивания во время нагревания до $t=+480^{\circ}\text{C}$ в течении 2,5 часов. Нагревание поверхности производилось посредством лучистого действия нагревательного прибора моделирующего солнечное облучение инфракрасного спектра. Увлажнение моделировало атмосферные осадки, а замораживание воздействие отрицательных температур. Длительность и интенсивность воздействия переменных температур и увлажнения была подобрана таким образом, чтобы экспериментальное воздействие соответствовало, либо было более жестким, нежели реальные атмосферные воздействия на поверхность фасадов в средней полосе России.

Параметры климатических воздействий на образцы были подобраны по результатам обработки многолетних метеорологических данных обсерватории МГУ, лаборатории НИИМосстрой и лаборатории НИИСФ, проведенных проф. Фокиным К.Ф., проф. Хлевчуком В.Р. По обработанным данным количество обобщенных циклов заморозок-оттепель для климатических условий г. Москвы в среднем равно 14. При этом оттепель оценивалась как повышение температуры до $+10^{\circ}\text{C}$ продолжительностью не менее 12 часов, а заморозок – понижение температуры ниже -30°C продолжительностью не менее 12 часов, что обуславливает промерзание и оттаивание наружной поверхности фасадной системы на 20-25 мм. Таким образом, было проведено 700 циклов попеременного замораживания-оттаивания, что соответствует 50 условным годам эксплуатации.

В ходе эксперимента оценивалось изменение внешнего вида и физико-технических качеств фрагментов конструкций с использованием приборов неразрушающего метода контроля. Текущая оценка осуществлялась визуально (с фиксацией цифровым фотоаппаратом), а так же с использованием контактного термометра ТК–50.05, влагомера ВСКМ-12У, измерителя прочности материалов ОНИКС-2.3 и экспресс-измерителя теплопроводности ИВТП-12.

При подготовке фрагментов после полного затвердевания декоративно-защитного слоя на поверхности штукатурки в зоне одного из образцов каждого фрагмента произвели разрез с переменным углублением от декоративного покрытия до плиты утеплителя в виде линии и выборку в виде треугольника до плиты утеплителя. Таким образом, были смоделированы «искусственная трещина и скол».

По результатам проведено эксперимента, необходимо сказать, что состояние «искусственных дефектов» на образцах всех четырех фрагментов, а также прилегающие зоны вполне удовлетворительны. Развития трещин в зоне искусственно смоделированных сколов штукатурного слоя на исследуемых фрагментах в течение 700 циклов испытаний не произошло. Искусственные дефекты не явились центром разрушения.

По завершении циклов воздействий были оценены внешний вид смонтированных фрагментов, состояние элементов и определены показатели влажности, прочности, а также теплопроводности теплоизоляционных слоев. По результатам исследований был проведен сравнительный анализ изменения свойств материалов по отношению к контрольным образцам.

После 500 циклов испытаний поверхность декоративно-штукатурного слоя на образце с минераловатной плитой имела фрагментарные отслоения декоративного покрытия. В некоторых местах произошло «выпирание» армированного слоя и было обнаружено бухтение штукатурки. На образце с блочным пенополистиролом после 100 циклов, было отмечено появление зон с вышелушиванием декоративной штукатурки. Далее развития видимых дефектов нет. На фрагменте с пеностеклом после 75 циклов произошло появление звездообразной трещины в зоне установки тарельчатого дюбеля. Дальнейшего развития и видимых дефектов нет. Образец с экструдированным полистиролом претерпел самые значительные изменения. После 300 циклов на нем появились трещины на штукатурном слое. После 400 цикла произошло разрушение декоративного покрытия и обсыпание штукатурки. В последующем произошло отслоение армированного слоя от поверхности плиты и его обрушение.

После 700 циклов фрагмент с пеностеклом представляет из себя единую систему. На нем выявлена наилучшая адгезия между декоративно-защитным покрытием и утеплителем. Система: декоративное покрытие - наружный армированный слой - стеклотканевая армирующая сетка – базовый армированный слой - поверхность утеплителя, сохранилась единой, не рассыпавшись. На образце с минераловатной плитой произошло фрагментарное расслоение декоративного и армирующего слоев по интегрированной сетке. На образцах с блочным и экструзионным полистиролами обнаружено видимое разрушение тканной сетки как по основе, так и по утку.

Поверхностная прочность фрагментов с теплоизоляцией после 700 циклов испытаний составила для: экструзионного пенополистирола – декоративно-защитный слой разрушен на 40%, данных нет; блочного пенополистирола – 1,0 МПа; минераловатных плит – штукатурка «бухтит», данных нет; пеностекла – 3,1 МПа.

Влажность декоративно-защитного слоя после 700 циклов испытаний составила: экструзионный полистирол – 11%; пеностекло – 12%; блочный полистирол – 15%; минераловатная плита – 25%.

Изменение теплопроводности в сухом состоянии по отношению к контрольным образцам составило для пеностекла – 1,8%; экструзионного полистирола - 2,6%; блочного пенополистирола – 2,6%; минераловатных плит – 4,5%.

Приращение теплопроводности на 1% влажности по объему составило для пеностекла – 0,0038 Вт/(моС%); экструзионного полистирола - 0,0075 Вт/(моС%); минераловатных плит – 0,011 Вт/(моС%); блочного пенополистирола – 0,018 Вт/(моС%).

Увеличение теплопроводности образца ? 2 (находился в открытом, не защищенном декоративно-армированным слоем, состоянии) через 700 циклов (снижение теплозащиты) составило для экструзионного полистирола - 31%, пеностекла – 37%; блочного пенополистирола – 51%; минераловатных плит – 443%.

Образцы дюбельной техники установленной на испытываемых образцах, а также герметизирующий состав, использованный для герметизации соединений, сохранились в очень хорошем состоянии и не были подвергнуты каким либо значительным разрушениям.



Фрагмент образца с пенополистиролом после 700 циклов испытания перед демонтажем.



Фрагмент образца с экструдированным пенополистиролом перед демонтажем.



Внешний вид фрагмента фасадной системы с теплоизоляцией из минераловатных плит.



Внешний вид фрагмента фасадной системы с теплоизоляцией из пеностекла после 700 циклов воздействия перед демонтажем.

Как показали экспериментальные исследования состояние щелочестойкой стеклотканевой сетки, в части сохранения её основных функциональных качеств, при прочих равных условиях, зависит, в том числе, и от вида теплоизоляционного материала, применяемого в системе.

Применяемые в системах сетки представляют собой стеклянную ткань с прямоугольными ячейками фиксированных размеров, получаемую перевивочным переплетением основы и утка, или систему стеклянных комплексных нитей, скрепленных между собой крученой прошивной стеклянной комплексной нитью, пропитанную полиакрилатными дисперсиями или другим, аналогичным пропиточным составом. Конструкционные стеклотканевые сетки предназначены для армирования штукатурных и защитно-декоративных покрытий, снижения нагрузок, вызванных перепадами температур и влажности и, в конечном итоге, для увеличения сроков эксплуатации зданий без косметических и капитальных ремонтов.

Необходимо отметить, что стеклотканевая сетка на образцах с минеральными утеплителями сохранилась по результатам эксперимента в удовлетворительном состоянии. При этом на образцах с пенополистиролами стеклотканевая сетка при демонтаже рвалась и имела места разложения.